

Rozkład wielkości cząstek

Nazwa próbki:

BC 890 18 Maczka szklana - Average

Współ. zał. światła próbki:

1.680

Nazwa dysperganta:

Współ. zał. światła dysperganta:

1.000

Moda, μm	D[3,2], μm	d(0.1), μm	d(0.5), μm	d(0.9), μm
58.612	9.125	5.757	41.507	157.195

Objętościowy udział cząstek powyżej podanego rozmiaru:

Size (μm)	Vol Over %	Size (μm)	Vol Over %	Size (μm)	Vol Over %	Size (μm)	Vol Over %	Size (μm)	Vol Over %
0.500	99.10	20.000	69.96	90.000	24.86	300.000	1.47	1000.000	0.00
1.000	97.71	30.000	59.68	100.000	21.68	400.000	0.40	1400.000	0.00
3.000	94.41	45.000	47.42	125.000	15.45	430.000	0.26		
5.000	91.24	63.000	36.35	150.000	11.02	500.000	0.08		
10.000	83.17	75.000	30.63	200.000	5.60	600.000	0.00		

